



Datenblatt

BVH BITUMEN – Vertrieb und Handel GmbH

Aue-Park-Allee 7, 06237 Leuna OT Kötschlitze

Straßenbaubitumen 30/45

Nach TL Bitumen – StB 07/13

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach DIN EN	Sorte 30/45
1	Nadelpenetration (100 g, 5 s, 25 °C)	0,1 mm	1426	30–45
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	1427	52–60
3	Flammpunkt	°C	ISO 2592	≥240
4	Löslichkeit	%	12592	≥99
5	Brechpunkt nach Fraaß	°C	12593	≤-5
Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft nach DIN 12607-1 bei 163 °C				
6	verbleibende Penetration	%	1426	≥53
7	Zunahme des Erweichungspunktes Ring und Kugel	°C	1427	≤8
8	Relative Massenänderung durch thermische Beanspruchung	%	12607-1	≤0,5