



Datenblatt

BVH BITUMEN – Vertrieb und Handel GmbH

Aue-Park-Allee 7, 06237 Leuna OT Kötschlitz

Straßenbaubitumen 35/50

Nach TL Bitumen – StB 07 (nur für den Export)

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach DIN EN	Sorte 30/45
1	Nadelpenetration (100 g, 5 s, 25 °C)	0,1 mm	1426	30–50
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	1427	50–58
3	Flammpunkt	°C	ISO 2592	≥ 240
4	Löslichkeit	%	12592	≥ 99
5	Brechpunkt nach Fraas	°C	12593	≤ -5
Beständigkeit gegen Veränderung unter Einfluss von Wärme und Luft nach DIN 12607-1 bei 163 °C				
6	Verbleibende Penetration	%	1426	≥ 53
7	Zunahme des Erweichungspunktes Ring und Kugel	°C	1427	≤ 8
8	Relative Masseänderung durch therm. Beanspruchung	%	12601-1	≤ 0,5