



## Datenblatt

**BVH BITUMEN – Vertrieb und Handel GmbH**

Aue-Park-Allee 7, 06237 Leuna OT Kötschlitz

## Straßenbaubitumen 50/70

Nach TL Bitumen – StB 07/13

Nr.	Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach DIN EN	Sorte 50/70
1	Nadelpenetration (100 g, 5 s, 25 °C)	0,1 mm	1426	50-70
2	Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	1427	46-54
3	Flammpunkt	°C	ISO 2592	≥ 230
4	Löslichkeit	%	12592	≥ 99
5	Brechpunkt nach Fraaß	°C	12593	≤ -8
Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft nach DIN 12607-1 bei 163 °C				
6	verbleibende Penetration	%	1426	≥ 50
7	Zunahme des Erweichungspunktes Ring und Kugel	°C	1427	≤ 9
8	Relative Massenänderung durch thermische Beanspruchung	%	12607-1	≤ 0,5